



LUXTRAL



لوسترال



سوجيب

le bon choix!

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار

المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230

س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

Partenaire du programme de mise à niveau

SECTEUR : ANTI - CORROSION

FO.CQM.007 - Version : 02

31 04

ANTIROUILLE GRIS INDUSTRIEL

Composition	Liant: Alkyde courte en huile Pigment : Phosphate de zinc et oxyde de fer Solvant : Hydrocarbure aromatique et aliphatique		
Utilisation	Sous couche anti-corrosion pour structures métalliques.		
Propriétés	Bonnes propriétés anti-corrosion Séchage rapide Bonne adhérence		
Classification	Famille 1, classe 4.a		
Caractéristiques	Densité : 1,4 ± 0.05	Finesse : 5 ± 1	Viscosité : 100'' ± 10 CF 4 à 20°C
	Extrait sec : 70%		
	Séchage : HP : 10 - 15'		
	SEC : 1h		
	DUR : 24h		
	Adhérence (1mm): Bonne		
	Pliage (5mm): Bon		
	Choc : Bon		
	Dureté perso : 165'' après 24h		
	Point éclair (creuset fermé) : 26°C		
	Aspect : Satiné		
	Teinte : Grise		
	Délai de stockage sous abri : 1An		
	Conditionnement : 5Kg, 25Kg		
Application	Trempe, pistolet pneumatique, airless		
Préparation de surface	Support bien dérouillé, dégraissé et sec		
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture avant emploi Dilution : Diluant synthétique - Diluant cellulosique (LUXTRAL) La durabilité est améliorée par l'application du laqué LUXTRAL de finition		
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les yeux laver abondamment et consulter un médecin.		

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.