



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : ANTI - CORROSION

31 04

ANTIROUILLE NOIR INDUSTRIEL

Composition	Liant: Alkyde courte en huile Pigment : Phosphate de zinc et oxyde de fer Solvant : Hydrocarbure aromatique et aliphatique
Utilisation	Sous couche anti-corrosion pour structures métalliques.
Propriétés	Bonnes propriétés anti-corrosion Séchage rapide Bonne adhérence
Classification	Famille 1, classe 4.a
Caractéristiques	<p>Densité : 1,4 ± 0.05 Finesse : 5 ± 1 Viscosité : 100'' ± 10 CF 4 à 20°C</p> <p>Extrait sec : 70%</p> <p>Séchage : HP : 10 - 15' SEC : 1h DUR : 24h</p> <p>Adhérence (1mm): Bonne</p> <p>Pliage (5mm): Bon</p> <p>Choc : Bon</p> <p>Dureté perso : 165'' après 24h</p> <p>Point éclair (creuset fermé) : 26°C</p> <p>Aspect : Satiné</p> <p>Teinte : Noire</p> <p>Délai de stockage sous abri : 1An</p> <p>Conditionnement : 5Kg, 25Kg</p>
Application	Trempé, pistolet pneumatique, airless
Préparation de surface	Support bien dérouillé, dégraissé et sec
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture avant emploi Dilution : Avec Diluant cellulosique (LUXTRAL) 10 à 20 % La durabilité est améliorée par l'application du laqué industriel LUXTRAL de finition
Sécurité	Produit inflammable contient du toluène. En cas de contact avec les yeux laver abondamment et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.