

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT  
 8030 Z.I GROMBALIA  
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 9.500.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

Partenaire du programme de mise a niveau

SECTEUR : BATIMENT

FO.COM.02.01 Version : 02

**LAQUE GLYCEROPHTALIQUE BRILLANT**

<b>Composition</b>	<b>Liant :</b> Alkyde longue en huile <b>Pigment :</b> Dioxyde de Titane rutile <b>Solvant :</b> Hydrocarbure aliphatique Laque de finition de haute qualité pour intérieur et extérieur sur tous les supports traditionnels du bâtiment, Salles d'eau, Cuisine, Boiserie, Métaux ferreux.
<b>Propriétés</b>	<b>Bon brillant</b> Bonne tenue à l'extérieur - Très bon pouvoir couvrant
<b>Classification</b>	Famille 1. Classe 4.a
<b>Caractéristiques</b>	<b>Densité :</b> 1, 25 ± 0.05 <b>Finesse :</b> 8 - 9 <b>Viscosité :</b> 250±20 ISO5 à 20° C <b>Extrait sec :</b> 72 ± 2 % <b>Séchage :</b> HP : 4 - 6 Heures <b>Sec au toucher :</b> 06 - 10 Heures <b>Rendement :</b> 10 à 12 m <sup>2</sup> /kg (Dilution : 10%, nombre de couches=2) <b>Teinte :</b> Blanc et teintes bâtiment <b>Aspect :</b> Brillant <b>Point éclair</b> ( creuse et fermé ) : 48° C <b>Délai de stockage sous abri :</b> 1 AN
<b>Conditionnement :</b>	100g, 250g, 500g, 1kg, 4 kg, 18 kg
<b>Application</b>	Brosse - Rouleau - Pistolet
<b>Conseils d'Emploi</b>	Bien mélanger la peinture avant emploi . Filtrer <b>Dilution :</b> ESSENCE DE TERE BENTHINE <b>Délai de recouvrement à 20°C :</b> 24H minimum
<b>Système recommandé</b>	<b>1) Boiserie :</b> -1 à 2 couches de PEINTURE A L'HUILE LUXTRAL Poncer éventuellement et appliquer -1 à 2 couches de LAQUE GLYCEROPHTALIQUE « LUXTRAL » <b>2) Béton, Plâtre :</b> Après rebouchage de trous et ponçage appliquer : -1 à 2 couches d'IMPRESSION - Poncer éventuellement et appliquer -1 à 2 couches de LAQUE GLYCEROPHTALIQUE « LUXTRAL » <b>3) Métaux ferreux :</b> Après brossage de la rouille ou sablage sa 2,5 appliquer -1 à 2 couches de peinture ANTIROUILLE « LUXTRAL » -1 à 2 couches de LAQUE GLYCEROPHTALIQUE « LUXTRAL »
<b>Sécurité</b>	Produit inflammable contient du white spirit, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.