

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT  
 8030 Z.I GROMBALIA  
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

**SECTEUR : INDUSTRIE**

Partenaire du programme de mise à niveau

**34 01**

FO.COM.007 - Version : 02

**LAQUE ACRYLIQUE****Composition**

**Liant:** Résine acrylique  
**Pigment :** suivant couleur  
**Solvant :** Polaire et apolaire

**Utilisation**

Peinture de finition sur fer, acier, tôles galvanisées, métaux légers et béton.

**Propriétés**

Accrochage exceptionnel sur tôle galvanisée et métaux légers  
 Brillant élevé  
 Bonne rétention de la brillance  
 Bonne rétention à l'eau et aux intempéries  
 Bonne rétention aux acides et bases dilués  
 Bon comportement en atmosphère industriel  
 Bonne rétention à l'abrasion et au grattage  
 Séchage rapide

**Caractéristiques**

**Densité :** 1,2 ± 0.1  
**Finesse :** 8 - 9  
**Viscosité :** 60-90'' CF 6 à 20° C  
**Extrait sec :** 65%  
**Séchage :** HP : 10' - 30'  
 SEC : 1-2 heures  
 DUR : 24 heures  
**Aspect :** Brillant  
**Rendement :** 105 g/m<sup>2</sup>  
**Délai de stockage sous abri :** 1 An  
**Conditionnement :** 4 kg - 18kg

**Application**

pistolet

**Conseils d'emploi**

Bien mélanger le produit avant emploi - Filtrer  
**Dilution :** Diluant ACRYLIQUE ou CELLULOSIQUE LUXTRAL  
**Délai de recouvrement :** 2 H

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.