

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT  
 8030 Z.I GROMBALIA  
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

**SECTEUR : BATIMENT**

Partenaire du programme de mise à niveau

**02 02**

FO.COM.007 - Version : 02

**LAQUE MATE**

<b>Présentation</b>	Laqué de finition de haute qualité pour intérieur et extérieur sur tous les supports traditionnels du bâtiment - Salles d'eau - Cuisine - Boiserie, Métaux ferreux .
<b>Composition</b>	<b>Liant :</b> Alkyde long en huile <b>Pigment :</b> Dioxyde de Titane <b>Solvant :</b> Hydrocarbure aliphatique
<b>Propriétés</b>	Bonne résistante au lessivage Bonne tenue à l'extérieur Très bon pouvoir couvrant
<b>Classification :</b>	Famille 1. Classe 4.a
<b>Caractéristiques</b>	<b>Densité :</b> 1, 30 ± 0.05 <b>Finesse :</b> 7, 8 <b>Viscosité :</b> 60 - 90 CAF6 <b>Extrait sec :</b> 70 % <b>Séchage : HP :</b> 4 - 6 Heures <b>Ht :</b> 10 - 12 Heures <b>Sec :</b> 2 à 3 Jours <b>Rendement :</b> 10 à 12 m <sup>2</sup> /kg <b>Teinte :</b> Blanc et teintes bâtiment <b>Aspect :</b> satiné <b>Point éclair ( creuse et fermé ) :</b> 48° C <b>Delai de stokage sous abri :</b> 1An <b>Conditionnement :</b> 1kg, 4 kg, 18 kg
<b>Application</b>	Brosse - Rouleau - Pistolet
<b>Conseils d'emploi</b>	Bien mélanger la peinture avant emploi . Filtrer <b>Dilution -</b> Essence de térébenthine <b>Délai de recouvrement à 20°C :</b> 24H minimum
<b>Système recommandé</b>	<b>1 ) Boiserie</b> -1à 2 couches de peinture à l'huile « LUXTRAL » Poncer éventuellement et appliquer -1à 2 couches de laqué mate « LUXTRAL » <b>2 ) Béton, Plâtre</b> Après rebouchage de trous et ponçage appliquer : -1à 2 couches d'impression Poncer éventuellement et appliquer -1à 2 couches de laqué mate « LUXTRAL » <b>3 ) Métaux ferreux :</b> Après brossage de la rouille ou sablage sa 2,5 appliquer - 1 à 2 couches de peinture antirouille « LUXTRAL » 1 à 2 couches de laqué mate « LUXTRAL »
<b>Sécurité</b>	Produit inflammable contient du white spirit, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.