

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT

8030 Z.I GROMBALIA

Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230

R.C : B 38000 SECTEUR INDUSTRIEL/000

E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.برأس مالها 9.500.000 دينار

المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230

الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

3800

PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER

Partenaire du programme de mise à niveau

FO.COM.007 - Version : 02

CompositionLiant : Acrylique thermoplastiquePigment : dioxyde de titane, pigment coloris et chargesSolvant : Hydrocarbure aromatiques, cétone.**Utilisation**

Peinture de signalisation au sol pour routes, autoroutes, parking aérodromes....

La réflexion est obtenue par saupoudrage de microbilles de verre sur le marquage dès son exécution.

Propriétés

Rapidité de séchage

Facilité d'application

Bonne adhérence sur bitume, béton, ciment.

Bonne durabilité

Bonne visibilité de jour et de nuit (adjonction de microbilles de verre)

Mode d'application

Brosse, rouleau, machine à marquer.

Caractéristiques**Techniques**

Densité : 1,26

Viscosité : 120 - 130'' CF4 à 20 °C

Finesse : entre 4 et 5

Extrait sec : 74 ± 1%

Séchage : sec à rouler 45' - 60' à 20°C

Pouvoir couvrant théorique : 6 à 8 m²/ kg

Epaisseur recommandée : *Humide: 400 - 500 microns *Sec: 300-37 microns

Consommation au m² : 0.9 - 1 kg/ m²Quantité de billes recommandée (40% sur peinture) : 300 - 400 g/ m²

Teintes blanche - Rouge et jaune

Délais de stockage sous abri : 12 mois -

Conditionnement : 5 kg et 18kg

Conseils d'emploi

Ne pas appliquer sur route mouillée ou insuffisamment propre

Bien mélanger la peinture avant emploi

Dilution éventuelle : diluant peinture routière

Hygrométrie : 60 - 70 % max.

Température d'application : supérieure à 10°C

Viscosité d'application : 50 - 60'' CF4 0 20°C

Pression du pot : 6 - 7 bars

Pression pistolet peinture : 4 - 5 bars

Pression pistolet billes : 1 - 2 bars

Vitesse d'avance machine à marquer : 80 - 90 m/mn Pour obtenir une

réflexion immédiate, saupoudrer les microbilles de verres dès

application de peinture.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.