

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BOIS

Partenaire du programme de mise à niveau

10 01

FO.COM.007 - Version : 02

VERNIS FOND DUR 501**Composition**

Liant: Nitrocellulose-Alkyde
Solvant : Ester, alcool

Utilisation

Vernis bouche pores du bois pour rendre la surface uniforme, s'applique en première couche sur du bois non soumis aux intempéries.

Propriétés

Séchage rapide
 Accepte tout type de vernis

Classification

Famille 1, classe 5. a

Caractéristiques

Densité : 0,930 ± 0.05
Viscosité : 60 - 90 CAF 6 à 20° C
Extrait sec : 25 ± 1 %
Séchage : HP : 10'
 SEC : 20'
 DUR : 2 heures
Aspect : Satiné
Délai de stockage sous abri : 6 mois
Conditionnement : 0.5l - 0.9L - 4.5L - 5L - 18L - 200L

Application

Brosse, pistolet pneumatique

Préparation de surface

Surface poncée et dépoluissérée

Conseils d'emploi

Bien mélanger le vernis avant emploi
Dilution : Diluant cellulosique
Ponçage : après deux (02) heures de séchage
 Appliquer une ou deux couches selon porosité du bois
 Viennent en finition des vernis mâts ou brillants

Sécurité

Produit inflammable contient du xylène, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.