



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

## سوجيب

SARL - au Capital de 4.100.000 D  
 8030 Z.I. GROMBALIA  
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : contact@sogip.com.tn

### le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230  
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

3501

## LAQUE GLYFOUR

### Composition

**Liant :** Alkyde court en huile combiné avec mélanine formol et urée formol.

**Pigment :** Suivant la couleur

**Solvant :** Hydrocarbure aromatique et alcool

### Utilisation

Email au four applicable sur métaux ferreux, bouteilles à gaz ...

### Propriétés

Bonne adhérence  
 Bonne résistance aux intempéries  
 Bonne propriété mécanique

### Application

Pistolet

### Caractéristiques

Densité : 1.260  
 Finesse : 8 à 9  
 Viscosité : 100'' ± 10 CF4 à 20 °C  
 Extrait sec : 63%  
 Séchage : four 15' à 120°C  
 Pouvoir couvrant théorique : 18 m<sup>2</sup>/L  
 Pouvoir couvrant pratique : 51g /m<sup>2</sup> sous une épaisseur de 22 microns  
 Résistivité : 40 à 50 \* 10<sup>8</sup> Ω  
 Aspect : Brillant  
 Propriété mécanique :

- Bonne résistance à l'emboutissage (7mm)
- Bonne résistance au pliage sur mandrin (8 mm)
- Bonne résistance au choc 1 kg /20 cm
- Bonne adhérence (quadrillage)

Délai de stockage : 6 mois sous abri  
 Conditionnement : 4 kg et 18 kg

### Conseils d'utilisation

Bien mélanger avant emploi  
 Procéder au mélange si possible par voie mécanique (agitateur à hélice)  
 L'émail doit s'appliquer sur l'APPRET GLYFOUR « LUXTRAL »  
 Dilution : utiliser exclusivement le diluant industriel « LUXTRAL »

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.