







SARL - au Capital de 4.100.000 D 8030 Z.I. GROMBALIA

Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230 R.C.: B1114541996 - TVA: 345795 L/A/M/000

E-mail: contact@sogip.com.tn

le bon choix!

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية الهاتف: 220 256 72 - الفاكس: 230 256 72

س.ت : B1114541996 - الرقم الجبائي : B1114541996

FO.COM.007 - Version: 02

**SECTEUR: INDUSTRIEL** 

31 01

LAQUE INDUSTRIEL BRILLANT

P1/2

Composition Liant: Alkyde courte en huile

**Solvant**: Hydrocarbure aromatique

Pigment : Dioxyde de titane, pigments de couleur

Utilisation

Laque séchage air pour métaux ferreux : pelles et grues...

**Propriétés** 

Séchage air

Bonne tenue à l'extérieur - Bonne adhérence Bonne propriétés mécaniques - Brillant

Peinture de finition assurant une bonne protection des ouvrages en milieu

corrosif.

Classification

Famille 1, classe 4.b1

Destination

Pour structures métalliques extérieur de réservoirs, conduites charpentes et métaux légers.

Caractéristiques

Densité:  $1.1 \pm 0.1$ 

Viscosité: 130" ± 10 CF 4 à 20° C

Finesse: 8-9

Extrait sec: 65%

**Séchage: HP: 10 - 15'** 

HT: 1 - 2 h

**SEC**: 24heures

DUR: 36 heures

Rendement: 105g/m<sup>2</sup>

Aspect: Brillant

Point éclair(creuset fermé) :28°C

Emboutissage (7mm): Bon

Pliage (8mm): Bon

Délai de stockage sous abri : 1 an

Conditionnement: 4 Kg, 18Kg

**Application** 

Pistolet

Préparation de surface

Support bien dérouillé, dépoussiéré et sec

Conseils d'emploi

Bien mélanger la peinture avant emploi - Filtrer

**Dilution**: Diluant industrielle

Délai de recouvrement à 20°C: 24 heures



## LUXTRAL







SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D 8030 Z.I. GROMBALIA

Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000

E-mail: contact@sogip.com.tn

le bon choix!

artenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف: 220 256 72 - الفاكس: 230 256 72

س.ت.: B1114541996 - الرقم الجباني: B1114541996

FO.COM.007 - Version: 02

SECTEUR: INDUSTRIEL

31 01

LAQUE INDUSTRIEL BRILLANT

P2/2

Système recommandé

Après traitement de surface, appliquer une couche d'ANTIROUILLE ROUGE BRUN ou ANTIROUILLE GRIS et appliquer une couche de LAQUE

INDUSTRIELLE

Sécurité

Produit inflammable contient du mélange xylène. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

GERIF

**DIN EN ISO 9001** 

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.