



LUXTRAL



لوسترال



سوجيب

SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
8030 Z.I. GROMBALIA
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

16 01

MASTIC POLYESTER

Désignation	Mastic polyester
Classification	Famille 1, classe 6.d
Description	C'est un mastic polyester durcissant par l'addition du peroxyde de dibenzoyl
Utilisation	C'est un mastic bi-composant destiné pour les réparations des carrosseries automobiles
Caractéristiques	<p>Liant : Résine polyester</p> <p>Pigment : Oxyde de titane</p> <p>Charge : Carbonate de calcium</p> <p>Solvant : Aromatique</p> <p>Couleur: Blanc</p> <p>Densité : 1.7</p> <p>viscosité : Pâteux</p> <p>Extrait sec : 93%</p>
Mode d'emploi	<p>Mélanger 100 g de mastic polyester avec 2 g de durcisseur</p> <p>Durée de vie en pot : 5 à 10 minutes</p> <p>Application : couteau</p> <p>Ponçage : 30 minutes</p>
Conditionnement	900 g et 5 kg avec durcisseur
Conservation	6 mois en emballage d'origine bien fermé
Sécurité	Produit inflammable. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.