



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

## سوجيب

SARL - au Capital de 4.100.000 D  
 8030 Z.I. GROMBALIA  
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : contact@sogip.com.tn

### le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرومبالية  
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230  
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

60 01

## PEINTURE EPOXY PRIMAIRE POUR SOL

### Présentation

Vernis époxydique à deux composants, Pour la protection des sols.  
 Aspect brillante, de grande résistance mécanique et chimique.  
 Ensemble de deux composants pré dosés comprenant :  
 Composant A (résine) / Composant B (durcisseur)  
 Destination : revêtement de sols : usines, hôpitaux, administrations,  
 Abattoirs, frigos, couvoirs...

### Caractéristiques

**Liant** : résine époxydique à fluide, durcisseur polyamide

**Extrait** : 100% en poids et volume

**Densité** : 1.40

**Présentation** : 2 composants à mélanger au moment de l'emploi.

**D.P.U durée pratique d'utilisation** : 20 à 30mn selon la température ambiante

**Séchage** : à 20°C et 65% d'humidité relative

- **Sec** : 10 heures
- **Mise en circulation légères** : 14 heures
- **Mise en circulation normale** : 48 heures
- **Durcissement complet** : 5 jours

**Rendement** : 350g/m<sup>2</sup> en une couche. Epaisseur environ 100 microns

**Aspect** : brillant, lisse non glissant

**Délai de stockage sous abri** : 12 mois

### Qualité

- Revêtement de sol réalisant un compromis entre dureté et souplesse
- Résistances a l'abrasion et résistances mécaniques très élevés
- Résistances aux diverses substances chimiques organique et minérales.
- Durcit sans collant ni poissant par forte humidité.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.