



LUXTRAL



لوسترال



سوجيب

SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
8030 Z.I. GROMBALIA
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

67 01

RAVALUX

Peinture de ravalement thermoplastique
1/2

Composition

Liant : Résine Copolymère thermoplastique acrylique

Pigment couvrant : Dioxyde de Titane rutile

Pigment auxiliaires : Carbonate, silices de diatomées

Solvant : hydrocarbures aliphatique et hydrocarbures aromatiques

Diluant : White spirite

Présentation

Peinture de consistance légèrement thixotrope prête à l'emploi

Peinture de ravalement, haut de gamme, mate et anti -poussière à base d'un copolymère thermoplastique acrylique en solution

Qualités

Elles sont inhérentes à la nature du liant, neutre, insaponifiable, thermoplastique, de grande résistance à l'eau et aux agents chimiques en général.

Excellente pénétration sur les surfaces poreuses une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux : maçonnerie, béton, bois et un très bon accrochage sur fonds farinant et poussiéreux.

Son film est imperméable et micro poreux.

Les travaux préparatoires à la mise en peinture se trouvent réduits.

En raison de l'inertie chimique de son aptitude à former un film même dans des conditions critiques, il est possible de l'appliquer par temps incertain.

Caractéristiques

Densité : 1,50 ± 0.05

Extrait sec : 72% en poids, 47% en volume

Séchage : 20C et 65% d'humidité relative

Hors poussières : 30 mn

Sec : 1H 30 mn

Recouvrable : 24H

Rendement : 06 à 08 m² / kg suivant nature du support

Aspect : Mat, tendu

Conservation : 12 mois en bidon d'origine ferme

Conditionnement : 1kg, 5 kg, 20 kg

Application

Brosse - Rouleau - Pistolet sans air (AIRLESS)

Dilution

De 5 à 10% selon la nature du support

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.



LUXTRAL



لوسترال



سوجيب

SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
8030 Z.I. GROMBALIA
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

67 01

RAVALUX

Peinture de ravalement thermoplastique
2/2

Classification

Famille 1, classe 1.7b 1

Conseils d'emploi

Délai entre couches : 24 H

Dilution 1ere couche : 5 à 10% d'essence térébenthine

Dilution 2eme couche : Néant

Application en couches " croisées "

Ne pas appliquer par temps chaud (+35 C) ou temps froid (-5 C)

Préparation du support

Sur maçonneries neuves, séchés, ou anciens fonds solides et sains de briques parpaings, Fibrociment, béton, etc.

Application directe sans pré-traitement .

Sur les mêmes surfaces anciennes et farinantes, l'application directe est possible après un lavage haute pression à l'eau froide ou chaude, ou un bon brossage.

Toutefois en cas de fonds très poudreux et pour s'assurer d'une meilleure tenue dans le temps, imprimer au pré-able avec PROFACADE fixateur .

Sur ancienne peinture glycérophtalique, lessiver avec une lessive forte, puis rincer soigneusement

Produit inflammable contient des aromatiques.

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Sécurité

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.