

**LUXTRAL****لوسترال****SOGIP****سوجيب**

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BOIS

10 08

VERNILUX MARIN

Composition	Liant: Alkyde uréthane longue en huile Solvant : Hydrocarbure aliphatique
Utilisation	Vernis uréthane brillant pour boiserie intérieure, extérieure et en ambiance marine
Propriétés	Bon brillant Bonne tenue à l'extérieur Bon garnissant Résistance a l'atmosphère agressive
Classification	Famille 1, classe 2.c
Caractéristiques	Densité : 0,92 ± 0.05 Viscosité : 100 ± 10 " CAF 4 à 20° C Extrait sec : 55 ± 1% Séchage : HP : 2heures SEC : 6 heures DUR : 24 heures Aspect : Brillant Délai de stockage sous abri : 1 An Conditionnement : 1L - 4,5L - 18L - 200L
Application	Brosse, rouleau, pistolet
Préparation de surface	Support bien poncé et dépolssiéré
Dilution	Diluant synthétique ou Essence de térébenthine à raison de 10 à 20% environ
Conseils d'emploi	Bien mélanger le vernis avant emploi - Filtrer
Sécurité	Produit inflammable , en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin .

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.